

Ovaj prijevod sastoji se od
stranica 3/listova 4
Br.-Ov. – 369/2019
Datum: 12. kolovoza 2019.

Ovjereni prijevod s engleskog jezika



ASTM D2859
Standardna metoda ispitivanja za zapaljivost
gotovih tekstilnih materijala za oblaganje podova.

Naručitelj: Everblock Systems, LLC
790 Madison
New York, NY 10065

Br. ispitivanja: 103398137SAT-002

Datum primitka: 30. siječnja 2018.

Datum ispitivanja: 9. veljače 2018.

Datum izvještaja: 14. veljače 2018.

Identifikacija uzorka: „Everblock podne obloge“

Opis uzorka

Uzorak je opisan od strane naručitelja ispitivanja kao „Modularni sustav podne obloge za spajanje“.

Dimenzije uzorka: 9-in. (cca. 23 cm) x 9-in (cca. 23 cm) kvadratni x 1,13-in.
(cca. 3 cm) visine

Priprema uzorka: Kalupom oblikovani plastični materijal za podne obloge izrezan je na potrebne dimenzije u društvu Intertek u Elmendorfu, Teksas, 9. veljače 2018., a izrezao ga je tehničar društva Intertek.

Kondicioniranje uzorka: 73±5°F i 50±5% relativne vlažnosti

Uvjeti okoliša: 73°F i 49% relativne vlažnosti.

Ispitivanju su svjedočili: Nije primjenjivo

Pregled ispitivanja

Ova metoda ispitivanja pokriva određivanje zapaljivosti gotovih tekstilnim materijala za oblaganje podova kada su izloženi izvoru zapaljenja u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Primjenjiva je na sve vrste tekstilnih podnih obloga bez obzira na metodu proizvodnje, ili činjenice jesu li proizvedeni od prirodnih ili umjetnih vlakana.

SAŽETAK POSTUPKA ISPITIVANJA

Ispitni uzorci postavljeni su u ispitnu komoru s 9" (cca. 23 cm) x 9" (cca. 23 cm) čeličnom pločom okvira za izravnavanje postavljenom na tepih. 9" (cca. 23 cm) x 9" (cca. 23 cm) čelična ploča okvira za izravnavanje ima otvor promjera 8" (cca. 20,3 cm) u sredini. Tableta od metenamina postavljena je u sredini otvora promjera 8" (cca. 20,3 cm) i zapaljena. Ispitivanje se može nastaviti dok se ne dogodi nešto od sljedećeg. 1.) Svako gorenje ili žarenje je nestalo. 2.) Gorenje ili tinjanje je došlo do 1" (cca. 2,5 cm) od ruba otvora od 8" (cca. 20,3 cm) u okviru za izravnavanje u bilo kojem trenutku.

Ispitano je osam uzoraka. Udaljenosti od ruba otvora od 8" (cca. 20,3 cm) do začađenog područja zabilježeno je za svaki uzorak.

KRITERIJI

Osam uzoraka ne smiju imati čađu unutar 1" (cca. 2,5 cm) od ruba otvora u okviru za izravnavanje.

BR. UZORKA	Je li uzorak imao čađu unutar 1" (cca. 2,5 cm) od ruba otvora od 8" (cca. 20,3 cm) u okviru za izravnavanje? D/N	Udaljenost između čađi i ruba okvira (inči/cm)
1	NE	3,75/cca. 9,5
2	NE	3,75/cca. 9,5
3	NE	3,75/cca. 9,5
4	NE	3,75/cca. 9,5
5	NE	3,75/cca. 9,5
6	NE	3,75/cca. 9,5
7	NE	3,75/cca. 9,5
8	NE	3,75/cca. 9,5
Prosječno	--	3,75/cca. 9,5

Zaključak:

Uzorak:	1	2	3	4	5	6	7	8
Prolaz/pad	PROLAZ	PROLAZ	PROLAZ	PROLAZ	PROLAZ	PROLAZ	PROLAZ	PROLAZ

Ovaj uzorak zadovoljava ispitne kriterije norme ASTM D 2859.

Ovaj izvještaj služi isključivo za uporabu Klijenta društva Intertek, te se dostavlja u skladu s ugovorom između društva Intertek i njegovog Klijenta. Dužnost i odgovornost društva Intertek ograničene su na odredbe i uvjete iz ugovora. Društvo Intertek ne preuzima nikakvu odgovornost prema bilo kojoj strani, osim prema Klijentu u skladu s ugovorom, za bilo kakav gubitak, trošak ili štetu uzrokovanu uporabom ovog izvještaja. Samo Klijent je ovlašten kopirati ili distribuirati ovaj izvještaj i to samo u cijelosti. Za bilo kakvu uporabu imena Intertek ili neke od njegovih oznaka za prodaju ili reklamiranje ispitanog materijala, proizvoda ili usluge prvo je potrebno dobiti pisanu privolu društva Intertek. Opažanja i rezultati ispitivanja u ovom izvještaju odnose se samo na ispitani uzorak. Ovaj izvještaj sam po sebi ne podrazumijeva da su materijal, proizvod ili usluga sada ili da su ikada bili pod certifikacijskim programom društva Intertek.

Ovaj izvještaj sastoji se od tri stranice.

(Vlastoručni potpis)
Darrell Gonzales
Tehničar II

Pregledao i odobrio:

(Vlastoručni potpis)
Servando Romo
Inženjer projekta



Kraj prijevoda

Ja, Ana Jovanović, stalni sudski tumač za engleski i talijanski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zagrebu broj 4 Su-548/2019, od 8. travnja 2019. potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na engleskom jeziku.

Br.-Ov. – 369/2019
Datum: 12. kolovoza 2019.

Ana Jovanović